



Previous Name: Shell Spirax ST 80W-140

Shell Spirax S3 AS 80W-140

Olio lubrificante ad alte prestazioni GL-5 per trasmissioni , approvato da Scania

Spirax S3 AS 80W-140 è un lubrificante di alta qualità formulato per l'utilizzo in diversi tipi di differenziali che operano in condizioni severe. Gli speciali additivi e le basi selezionate consentono di prolungare gli intervalli di cambio olio in alcune applicazioni. Inoltre Shell Spirax S3 AS 80W-140 può essere utilizzato in quei cambi che richiedono oli di tipo API GL-5 o MT-1 (cambi non sincronizzati o con sincronizzatori).

DESIGNED TO MEET CHALLENGES

Prestazioni, Caratteristiche & Benefici

- **Additivi selezionati**

Additivi specificatamente selezionati conferiscono ottime proprietà anti-usura anti-ruggine e stabilità all'ossidazione.

- **Eccellente resistenza all'ossidazione**

Shell Spirax S3 AS 80W-140 supera ampiamente i severi requisiti di resistenza all'ossidazione delle più recenti specifiche per trasmissioni API.

- **Maggiore filtrabilità**

Shell Spirax S3 AS 80W-140 è stato appositamente sviluppato per l'uso in differenziali muniti di unità di filtrazione olio . La speciale formulazione garantisce un ottimale flusso attraverso il filtro per tutto l'intervallo di cambio olio.

Applicazioni principali



- **Trasmissioni**

Spirax S3 AS 85W-140 è adatto per i più recenti tipi di differenziali di mezzi pesanti con ingranaggi ipoidi. In alcuni tipi di differenziali consente inoltre di estendere l'intervallo di cambio olio.

Spirax S3 AS 85W-140 è inoltre approvato da alcuni costruttori per l'utilizzo nei cambi manuali e può essere utilizzato in trasmissioni che operano ad alta velocità/carico d'urto, alta velocità/bassa coppia e bassa velocità/coppia elevata.

*Attenzione : Come per altri lubrificanti API GL-5 non utilizzare in trasmissioni manuali dove è richiesto un lubrificante API GL-4

Specifiche tecniche, approvazioni e raccomandazioni.

- Scania : STO 1:0
- RVI : Raccomandato per la lubrificazione degli ultimi tipi di assali P1370
- API : GL-5, MT-1
- ZF TE-ML 12E

Per una lista completa di approvazioni e raccomandazioni dei costruttori, contattare il locale Technical Helpdesk.

Caratteristiche fisiche tipiche

Proprietà			Metodo	Shell Spirax S3 AS 80W-140
SAE Grado viscosità			SAE J 306	80W-140
Viscosità Cinematica	@40°C	mm ² /s	ISO 3104	237
Viscosità Cinematica	@100°C	mm ² /s	ISO 3104	24.8
Indice di Viscosità			ISO 2909	132
Densità	@15°C	kg/m ³	ISO 12185	904
Punto di Infiammabilità (COC)			ISO 2592	185

Questi valori sono tipici dell'attuale produzione e non sono da considerarsi specifica di vendita. In futuro potrebbero verificarsi variazioni che saranno, comunque, conformi alle specifiche del gruppo Shell.

Salute, sicurezza e ambiente

• Salute e Sicurezza

Shell Spirax S3 AS 80W-140 non presenta significativi effetti per la salute e la sicurezza quando utilizzato in modo corretto e applicando i normali standard di igiene personale.

Evitare il contatto con la pelle. Utilizzare guanti protettivi per maneggiare il lubrificante usato. In caso di contatto con la pelle, lavare immediatamente con acqua e sapone.

Informazioni più dettagliate su salute e sicurezza sono riportate nella Scheda di Sicurezza, reperibile presso il sito web <http://www.epc.shell.com/>

• Proteggiamo l'Ambiente

Consegnare l'olio usato ad un punto di raccolta autorizzato. Non scaricare in fogna, suolo e acque.

Informazioni Supplementari

• Suggerimenti

Per consigli sulle applicazioni non descritte nel presente documento rivolgersi al rappresentante Shell più vicino