

Castrol Hysol RD

Solubile semisintetico ad elevate prestazioni

Descrizione

Castrol Hysol™ RD è un lubrorefrigerante emulsionabile semisintetico ad elevate prestazioni esente da cloro. Contiene un pacchetto di additivi che operano in sinergia consentendo di ottenere un incremento delle prestazioni sulla macchina utensile unitamente a migliori finiture superficiali dei pezzi lavorati. Garantisce inoltre un'ottima stabilità del prodotto in termini di biostabilità ed un basso costo di gestione.

Applicazioni

Hysol RD è un prodotto raccomandato per le lavorazioni della ghisa ed acciai basso-medio legati.

Può essere utilizzato in vasche singole ed impianti centralizzati.

| | Ghisa | Acciai bassolegati | Acciai altolegati | Alluminio | Magnesio | Leghe gialle |
|-------------------------------|-------|-----------------------|----------------------|-----------|----------|--------------|
| Rettifica | ✓✓✓ | ✓✓✓ | ✓✓✓ | | | |
| Tornitura, Fresatura (taglio) | ✓✓✓ | ✓✓ | ✓ | | | |
| Foratura | ✓✓✓ | ✓✓ | | | | |
| Alesatura, Filettatura | ✓✓✓ | ✓ | | | | |
| Brocciaura | ✓✓✓ | ✓ | | | | |

Vantaggi

- Prodotto esente da cloro e nitriti.
- Efficace inibizione della crescita batterica e fungina per una lunga durata delle cariche.
- Bassa schiumosità nelle condizioni di acqua raccomandate.
- Elevato potere antiruggine che garantisce una buona protezione sia della macchina che dei pezzi.
- L'eccellente detergenza garantisce pezzi puliti e consumi ridotti.
- Elevato potere lubrificante che assicura un'ottima durata degli utensili e dei pezzi.

Caratteristiche fisiche tipiche

| | Unità di Misura | Metodo | Valori Tipici |
|-------------------------|-------------------|----------------------------|---------------|
| Concentrato | | | |
| Aspetto | Visivo | Visivo | Ambrato |
| Densità @ 15 °C | kg/m ³ | DIN 51757 | 1.014 |
| Emulsione | | | |
| Aspetto | Visivo | Visivo | Trasparente |
| pH-value (4%) | | DIN 51361 / ASTM E 70 - 97 | 9 |
| Fattore rifrattometrico | | | 1,1 |

Concentrazione consigliata

| | |
|---------------------------|------------|
| Rettifica | 4 - 6 % |
| Tornitura, Fresatura | 5 - 7 % |
| Foratura | 6 - 8 % |
| Alesatura, Filettatura | 6 - 8 % |
| Brocciatura | 6 - 8 % |
| Durezza acqua consigliata | 10 - 40 °F |

Stoccaggio

Per evitare il deterioramento del prodotto si consiglia di mantenere gli imballaggi sigillati. Evitare qualsiasi infiltrazione di acqua e preservare dal gelo. Mantenere in un luogo fresco ed asciutto, al riparo dal sole diretto, preferibilmente in ambienti chiusi. Per ulteriori dettagli è consigliabile fare riferimento alla scheda di sicurezza del prodotto.

Note

Quando si usa per la prima volta Hysol RD, è consigliabile pulire e sterilizzare l'impianto di ricircolo del lubrorefrigerante. A tale scopo è efficace l'uso di TECHNICLEAN MTC 43 che va aggiunto in ragione dell'1,5% nell'emulsione da sostituire, per ca 8-12 ore prima del cambio, senza che la macchina debba subire interruzione di lavoro. Al termine dell'operazione è necessario svuotare tutti i circuiti, rimuovere gli eventuali depositi e risciacquare con acqua. La suddetta operazione è consigliabile anche in occasione di sostituzioni di emulsioni molto invecchiate o molto degradate

Castrol, Hysol e il logo Castrol sono marchi di Castrol Limited, usati sotto licenza

Le indicazioni e le notizie tecniche riportate, derivanti da prove severe di laboratorio o da applicazioni attendibili, come pure ogni altra informazione verbale o scritta, fornita anche su richiesta dell'utente, hanno carattere puramente informativo. Per esse la Società non chiede nè riceve corrispettivo e non impegnano in alcun modo la responsabilità della Società circa l'idoneità dei prodotti alle specifiche applicazioni cui l'utente intende destinarli. Le caratteristiche tipiche riportate rappresentano valori medi indicativi, che non costituiscono specifica.

Castrol Industrial, Divisione di BP Italia spa, via A. Checov, 50/2 – 20151 Milano
Tel: 02 33446.1 – Fax: 02 33446300
www.castrol.com/industrial