

## ECOFORM V 3 Olio intero evaporabile

### Descrizione

L'**ECOFORM V3** è un prodotto basato su idrocarburi inodori altamente selezionati, untuosanti di origine sintetica che conferiscono proprietà antiusura ed antiruggine.

### Applicazioni

L'**ECOFORM V3** è un prodotto specifico per le operazioni di tranciatura e stampaggio di lamiera di acciaio, alluminio e leghe gialle.

### Modalità di applicazione

- A spruzzo
- Per immersione

Si raccomanda di operare a distanza da fiamme, corpi incandescenti, fonti di calore.

### Vantaggi

- Consistente e rapida evaporabilità.
- Valido film protettivo, sottile, asciutto, incolore e stabile nel tempo.
- Assenza di emissioni di fumi ed odori sgradevoli.
- Film ottimamente bilanciato per carico untuosante e capacità detergente.
- Buon contenimento delle usure di stampi e attrezzature.
- Scarico ottimale degli sfridi, non ostacolato da incollaggi.
- Assenza di clorocomposti, valida garanzia contro fenomeni ossidativi ed elevati costi di smaltimento delle soluzioni di lavaggio.
- Possibilità di impiego su materiali ferrosi, leghe leggere, leghe gialle.
- Massimo rispetto dell'uomo e dell'ambiente.

### Modalità di stoccaggio e smaltimento

Conservare il prodotto negli imballi originali chiusi in magazzino coperto ed adeguatamente aerato a temperature comprese tra i +5 e i +40° C.

Il prodotto se correttamente conservato mantiene inalterate le sue caratteristiche per un periodo non inferiore ad un anno.

Disporre del prodotto esausto secondo le normative in vigore.

## ECOFORM V 3

### Caratteristiche Medie Indicative

Proprietà	U. M.	Valore	Metodo
Aspetto	---	Liquido	L.F.
Colore	---	L 0,5	ASTM D 1500
Densità a 15°C	Kg/ml	0,769	ASTM D 1298
Viscosità a 20°C	mm <sup>2</sup> /s	2,2	ASTM D 445
Punto di infiammabilità PM	°C	Min. 62	ASTM D 93
Compatibilità con leghe gialle	---	1a	IP 287
Residuo 120°C, 1h	%	6,8	ASTM D 2369

LF: Laboratorio FUCHS

Variazioni di colore non sono da attribuirsi ad una diversa qualità del prodotto